

| | |
|--|----------------------------|
| ISOMATT S | Scheda tecnica |
| Vernice poliuretana bicomponente per pavimenti in legno | Codice Art.: 505126 |
| | Rev.5 del 20 Gennaio 10 |

DESCRIZIONE:

Vernice poliuretana bicomponente per la verniciatura ad effetto semi-lucido dei pavimenti in legno.

Le caratteristiche principali di questa vernice sono:

- alto residuo secco;
- alte resistenze meccaniche;
- ottima resistenza all'acqua ed ai comuni detersivi
- conforme al Dlgs 161/06.

A queste caratteristiche ISOMATT S unisce una grande facilità di applicazione, lunga lavorabilità e omogeneità della finitura. Tutto questo la rende indicata come mano di finitura anche nei periodi più caldi quando è richiesto un tempo di ripresa superiore.

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°C:

| | |
|--|--------------------------|
| Rapporto di catalisi (Vol/Vol) | 1:1 |
| Viscosità comp. A (Coppa Ø=4) | 25 sec |
| Viscosità comp. B (Coppa Ø=3) | 24 sec |
| Peso specifico comp.A | 1,000 Kg/dm ³ |
| Peso specifico comp.B | 1,020 Kg/dm ³ |
| Fuori Polvere | 110 Minuti |
| Fuori impronta | 160 Minuti |
| Essiccazione completa | 24 Ore |
| Carteggiabilità | 24 Ore |
| Grado di brillantezza | 60 Gloss |
| Taber Test (1000 giri, 1000 g, mola CS10) | 20 mg |
| Metodo di applicazione | Rullo, pennello |
| Consumo medio per mano (g/m ²) | 80/100 |
| Adesione (quadratura) | 100% |
| Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto) | 12 mesi |
| VOC calcolato g/lit | 500 |
| Max diluizione consentita (Dir.2004/42/CEE) | nessuna |
| Pulizia attrezzi | SOLVENTE LAVAGGIO |
| Confezione standard (Lt) | 2x5 |

APPLICAZIONE:

Miscelare il componente A con il componente B rispettando le proporzioni prescritte e mescolare molto bene.

Il pavimento deve essere preventivamente lamato, stuccato (con LEGA STUCCO o LEGA STUCCO PLUS) e ripulito.

A questo punto applicare un fondo solvente mono o bicomponente della linea Vermeister e dopo aver fatto trascorrere il tempo necessario (vedere le schede tecniche relative) carteggiare, se richiesto, aspirare il pavimento ed applicare 1 mano di ISOMATT S in modo omogeneo.

Se necessario a distanza di 24 ore ripetere l'operazione.

Agitare bene prima dell'uso
Prodotto soggetto alle restrizioni previste dal D.Lgs 161/06 - (Dir.2004/42/CEE)
Precauzioni di sicurezza

- Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.
- Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose
- Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Vermeister S.R.L. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.